



**Industrielack**  
**Hochhitzebeständiger Korrosionsschutz bis 650°C**  
**lösemittelhaltig, schwarz**  
**für Industrieanlagen, Kamine und Auspuffanlagen**

**Basis** Siliconharz

R 21401.0 [1]

Silikophen P 50/X	(1)	55,0
Heucodur-Schwarz 9-100	(2)	8,0
Printex L	(3)	2,0
SILLITIN V 85	(4)	6,0
Heucophos ZPO	(2)	6,0
Bentonepaste )*		2,0
Xylol		10,0
Butylacetat		11,0
Summe Gew.-%		100,0

)*	<u>Bentonepaste</u>		
	Bentone 38	15,0	(5)
	Tego Dispers 700	7,5	(1)
	Xylol	75,0	
	Isopropanol	2,5	

**Hersteller**

- (1) Evonik Tego Chemie
- (2) Heubach
- (3) Orion Engineered Carbons
- (4) HOFFMANN MINERAL
- (5) Elementis Specialties

Unsere anwendungstechnische Beratung und die Informationen in diesem Merkblatt beruhen auf Erfahrung und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis ohne jede Garantie. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeits- und Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus der Anwendung unserer Daten und Empfehlungen aus. Außerdem können wir keinerlei Verantwortung für Patentverletzungen übernehmen, die möglicherweise aus der Anwendung unserer Angaben resultieren.