



AKTISIL VM 56/89

SiO₂ – Al₂ [(OH)₄Si₂O₅] Gemisch
 Kieselsäure Kaolinit
 SILLITIN Z 89, vinyl-funktionalisiert

Hersteller: HOFFMANN MINERAL GmbH
 Münchener Straße 75 • DE-86619 Neuburg (Donau)
 Telefon +49 8431 53-0
 www.hoffmann-mineral.com

Lieferform: Pulver

Lagerstabilität: 3 Jahre

Produktmerkmal	Prüfvorschrift	in Anlehnung an	Spezifikation
Farbwerte L* b*	UGR-PV/PT/69	DIN 5033	94,0 – 97,0 2,0 – 7,0
Rückstand > 40 µm	UGR-PV/PT/43	DIN EN ISO 787 Teil 18	≤ 100 mg/kg
Flüchtige Anteile bei 105 °C RT 20 °C /RH 50 %	UGR-PV/PT/41	DIN EN ISO 787 Teil 2	≤ 1,4 %
Wassergehalt (Karl Fischer)	UGR-PV/PT/48	DIN 51 777	≤ 0,8 %
Luftstrahlsiebung > 125 µm	UGR-PV/PT/84	DIN EN ISO 4610	≤ 0,3 %

Freigabe: Dr. Mikhail Meilikhov, Leiter Forschung & Entwicklung
 Für weitere Informationen oder Fragen stehen wir Ihnen gerne unter erq-mineral@hoffmann-mineral.com zur Verfügung.