

**GLOXIL WW SL**

15 %ige Kieselsäuredispersion mit Additiven in Wasser

| | |
|-----------------|---|
| Hersteller | HOFFMANN MINERAL GmbH Münchener Straße 75• DE-86619 Neuburg (Donau) Telefon +49 8431 53-0 www.hoffmann-mineral.com |
| Lieferform | Weiß, pastös |
| Lagerstabilität | 2 Jahre |

| Produktmerkmal | Prüfvorschrift | in Anlehnung an | Spezifikation |
|---------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| Rückstand > 40 µm | UGR-PV/PT/43 | DIN EN ISO 787 Teil 18 | ≤ 5 mg/kg |
| KGV D ₅₀ | UGR-PV/PT/72 | ISO 13320 | 8,0 – 11,0 µm |
| pH-Wert | UGR-PV/PT/61 | DIN EN ISO 787 Teil 9 | 6,0 – 7,5 |