



SONSTIGE ANWENDUNGEN

Extrusion, Schlauch, hell

Propangasschlauchdecke

60 Shore A, NBR, schwefelvernetzt

Richtrezeptur von Schill + Seilacher	2374
NBR, 34 % ACN	100,0
Zinkoxid	5,0
SILLITIN Z 86	65,0
Hartkaolin	30,0
Antimonoxid	6,0
Stearinsäure	1,0
Chlorparaffin 70 %	12,0
Disflamoll DPK	15,0
Struktol TS 30	8,0
AOX 2246	1,0
Rhenofit DDA	1,0
Protektor G 35 P	2,0
TMTD	1,5
MBTS	1,0
Struktol SU 109	2,5
Summe phr	251,0

Mooney Viskosität

ML (1+4) 100°C	MU	31
----------------	----	----

ODR, 150°C

ts ₂	min	3,6
tc ₉₀	min	8,1

Physikalische Eigenschaften

Vulkanisation 10 min @ 150°C

Dichte	g/cm ³	1,39
Härte	Shore A	60
Zugfestigkeit	MPa	6,5
Reißdehnung	%	450

Unsere anwendungstechnische Beratung und die Informationen in diesem Merkblatt beruhen auf Erfahrung und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis ohne jede Garantie. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeits- und Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus der Anwendung unserer Daten und Empfehlungen aus. Außerdem können wir keinerlei Verantwortung für Patentverletzungen übernehmen, die möglicherweise aus der Anwendung unserer Angaben resultieren.