



SONSTIGE ANWENDUNGEN

Formteil, hell

50 Shore A, EPDM, schwefelvernetzt

Richtrezeptur von Hüls (jetzt Evonik)	C 2845
Buna AP 344)*	150,0
Zinkoxid RS	3,0
Stearinsäure	0,5
Vulkasil N	50,0
SILLITIN Z 86	80,0
Paraffinöl	30,0
Lipoxol 6000	2,0
Diethylenglykol	1,0
Kagevest 25 (ex Polyvest 25)	2,0
Vaseline	3,0
Tronox R-UF)**	5,0
Vulkacit P extra N	1,5
Vulkacit CZ	1,5
Vulkacit LDA	0,8
Rhenogran TMTD-70	1,1
Schwefel	0,8
Summe phr	332,2

)* Nicht mehr verfügbar. Empfehlung: Keltan 4455

)** Nicht mehr verfügbar. Empfehlung: Sachtleben R-U-5

Physikalische Eigenschaften

Härte	Shore A	ca. 47
Zugfestigkeit	MPa	ca. 8
Reißdehnung	%	ca. 800

Unsere anwendungstechnische Beratung und die Informationen in diesem Merkblatt beruhen auf Erfahrung und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis ohne jede Garantie. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeits- und Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus der Anwendung unserer Daten und Empfehlungen aus. Außerdem können wir keinerlei Verantwortung für Patentverletzungen übernehmen, die möglicherweise aus der Anwendung unserer Angaben resultieren.