



SONSTIGE ANWENDUNGEN

Formteil, schwarz

Hohe Dämpfung

15 Shore A, PNR, schwefelvernetzt / Spritzguss

Richtrezeptur von Astrotech Advanced Elastomerproduct (Original: Nippon Zeon)	RRS 51
Norsorex 150 NA 25 EP	275,0
Naphthenisches Öl	150,0
Vulkanox HS	1,0
HAF	3,0
SILLITIN Z 86	100,0
Norsolene S 85	55,0
Zinkoxid	5,0
Stearinsäure	1,0
Diethylenglykol	2,0
ZDBC	3,0
Vulkacit P extra N	0,7
Ethyl Tellurac	1,0
Vulkalent E/C	1,0
TMTD	1,5
DTDM	1,5
Schwefel (falls notwendig)	(0,2)
Summe phr	600,7 (600,9)

Unsere anwendungstechnische Beratung und die Informationen in diesem Merkblatt beruhen auf Erfahrung und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis ohne jede Garantie. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeits- und Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus der Anwendung unserer Daten und Empfehlungen aus. Außerdem können wir keinerlei Verantwortung für Patentverletzungen übernehmen, die möglicherweise aus der Anwendung unserer Angaben resultieren.