



Malerlack
Gummifarbe, wässrig, schwarz
hochelastische Beschichtung für alle Gummiartikel

Basis Vinylacetat

		A 10102.2 [11]
Komponente A	Demineralisiertes Wasser	13,90
	Butylglykol	2,30
	Propylenglykol	2,30
	Calgon N neu (1)	0,14
	Byk-035 (2)	0,28
	Metolat 388 (3)	0,42
	Natronlauge 50 %	0,07
Komponente B	Aerosil COK 84 (4)	0,45
	Levanylschwarz C-LF (5)	4,31
	SILLITIN Z 86 (6)	8,80
	Sipernat 820 A (4)	1,85
Komponente C	Mowilith DM 2 H (7)	63,10
	Byk-035 (2)	0,30
	Demineralisiertes Wasser	1,78
Summe Gew.-%		100,00

Mischen

- Komponente A vorlegen
- Komponente B eindispersieren
- mit Komponente C komplettieren

Hersteller

- (1) BK Giulini
- (2) Byk Chemie
- (3) Münzing Chemie
- (4) Evonik Industries
- (5) Lanxess
- (6) HOFFMANN MINERAL
- (7) Celanese Emulsions

Unsere anwendungstechnische Beratung und die Informationen in diesem Merkblatt beruhen auf Erfahrung und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis ohne jede Garantie. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeits- und Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus der Anwendung unserer Daten und Empfehlungen aus. Außerdem können wir keinerlei Verantwortung für Patentverletzungen übernehmen, die möglicherweise aus der Anwendung unserer Angaben resultieren.