



**Malerlack
DIY- und Malerfarbe
thixotroper Vorlack, lösemittelhaltig**

Basis Alkydharz

Basis: Richtrezeptur RR 5803 von Covestro		M 22404.0 [1]
Setal A S 51 K60	(1)	24,0
Setal A U 601 tix TBA	(1)	7,5
Millicarb	(2)	15,0
SILLITIN V 88	(3)	24,0
Sachtleben R-KB-2)*		17,0
Kristallöl 60	(4)	10,0
Octa-Soligen Calcium 4	(5)	1,0
Octa-Soligen Cobalt 6	(5)	0,2
Octa-Soligen Zirkonium 18	(5)	1,0
SKINO 2	(5)	0,3
Summe Gew.-%		100,0

)* Sachtleben R-KB-2 ist nicht mehr verfügbar
Empfehlung: passende Titandioxidtype

Technische Daten			
Bindemittelgehalt		%	15,8
Feststoffgehalt		%	73,0
Dichte (20°C)		g/cm ³	1,45
Trocknung (DIN 53150)	staubfrei	h	1,5
	klebfrei	h	2,5

Hersteller	
(1)	Allnex
(2)	Omya
(3)	HOFFMANN MINERAL
(4)	Shell Chemicals
(5)	Borchers

Unsere anwendungstechnische Beratung und die Informationen in diesem Merkblatt beruhen auf Erfahrung und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis ohne jede Garantie. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeits- und Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus der Anwendung unserer Daten und Empfehlungen aus. Außerdem können wir keinerlei Verantwortung für Patentverletzungen übernehmen, die möglicherweise aus der Anwendung unserer Angaben resultieren.