

MATERIALSPEZIFIKATION

Hersteller: HOFFMANN MINERAL GmbH
 Postfach 14 60 • D-86619 Neuburg (Donau)
 Telefon (0 84 31) 53-0 • Telefax (0 84 31) 53-3 30
 Internet: www.hoffmann-mineral.com
 eMail: info@hoffmann-mineral.com

Handelsname: **AKTIFIT PF 115**
 SILFIT Z 91 behandelt mit Aminosilan

Lieferform: Pulver

Lagerstabilität: 2 Jahre


Produktmerkmal	Prüfvorschrift	In Anlehnung an	Spezifikation
Farbwerte	UGR-PV/PT/69	DIN 5033	L* = \geq 93 a* = -0,5 – 0 b* = 0 – 1,0
Rückstand > 40 μ m	UGR-PV/PT/43	DIN EN ISO 787 Teil 18	\leq 50 [mg/kg]
Flüchtige Anteile bei 105 °C RT 20°C / RH 50 %	UGR-PV/PT/41	DIN EN ISO 787 Teil 2	\leq 0,4 [%]
Wasseraufnahme (Baumann)	UGR-PV/PT/42		\leq 0,1 [ml/g]

Ansprechpartner



Ltg. QW / Dirk Schröder

Freigabe



Ltg. F&E, QB / Dr. Christian Seeger