

## MATERIALSPEZIFIKATION

**Hersteller:** HOFFMANN MINERAL GmbH  
Postfach 14 60 • D-86619 Neuburg (Donau)  
Telefon (0 84 31) 53-0 • Telefax (0 84 31) 53-3 30  
Internet: www.hoffmann-mineral.de  
eMail: info@hoffmann-mineral.com

**Handelsname:** **AKTIFIT Q**  
SILFIT Z 91 behandelt mit Methacrylsilan

**Lieferform:** Pulver

**Lagerstabilität:** 2 Jahre

Produktmerkmal	Prüfvorschrift	In Anlehnung an	Spezifikation	
Farbwerte	UGR-PV/PT/69	DIN 5033	L* = $\geq$ 93 a* = -0,5 - 0 b* = 0 - 1,0	
Rückstand > 40 $\mu$ m > 200 $\mu$ m	UGR-PV/PT/43	DIN EN ISO 787 Teil 18	$\leq$ 50 $\leq$ 10	[mg/kg] [mg/kg]
flüchtige Anteile bei 105 °C RT 20°C / RH 50 %	UGR-PV/PT/41	DIN EN ISO 787 Teil 2	$\leq$ 0,4	[%]
Wasseraufnahme (Baumann)	UGR-PV/PT/42		$\leq$ 0,1	[ml/g]
Luftstrahlsiebung	UGR-PV/PT/84	DIN EN ISO 4610	$\leq$ 0,3	[%]

Ansprechpartner



Ltg. QW / Dirk Schröder

Freigabe



Ltg. F&E, QB / Dr. Christian Seeger