



AKTISIL PF 777

SiO₂ – Al₂ [(OH)₄Si₂O₅] Gemisch
 Kieselsäure Kaolinit
 SILLITIN Z 86, alkyl-funktionalisiert

Hersteller: HOFFMANN MINERAL GmbH
 Postfach 14 60 • DE-86619 Neuburg (Donau)
 Telefon +49 8431 53-0
 E-Mail: info@hoffmann-mineral.com
www.hoffmann-mineral.com

Lieferform: Pulver

Lagerstabilität: 3 Jahre

Produktmerkmal	Prüfvorschrift	in Anlehnung an	Spezifikation
Farbwerte L* b*	UGR-PV/PT/69	DIN 5033	92,0 – 94,5 6,0 – 12,0
Rückstand > 40 µm	UGR-PV/PT/43	DIN EN ISO 787 Teil 18	≤ 100 mg/kg
Flüchtige Anteile bei 105 °C RT 20 °C /RH 50 %	UGR-PV/PT/41	DIN EN ISO 787 Teil 2	≤ 1,0 %
Wasseraufnahme (Baumann)	UGR-PV/PT/42		≤ 0,1 ml/g
Luftstrahlsiebung > 125 µm	UGR-PV/PT/84	DIN EN ISO 4610	≤ 0,3 %

Freigabe: Dr. Mikhail Meilikhov, Leiter Forschung & Entwicklung
 Ansprechpartner: Dirk Schröder, Leiter Qualitätswesen