

## AUTOMOBILINDUSTRIE

### Profil, massiv, schwarz

#### Fensterdichtung

60 Shore A, EPDM, schwefelvernetzt / UHF-Vulkanisation

Spezifikation VW TL 520.15

Richtrezeptur von Exxon		911 K 077
Vistalon 3666		35,0
Vistalon 8510 )*		92,0
APF N-683		85,0
SILLITIN Z 86		50,0
Grundöl AP/E Core 600 (ex Flexon 876)		45,0
PEG 3350		3,0
Stearinsäure		1,0
Zinkoxid		5,0
Calciumoxid		8,0
Schwefel		0,5
MBT		1,0
TMTD		0,5
ZDBC		1,4
ZEPC		0,8
TDEC		0,4
DPTT		1,0
Summe phr		329,6
Dichte	g/cm <sup>3</sup>	1,2

)\* Nicht mehr verfügbar. Empfehlung: Vistalon 8800

#### Mooney Viskosität

ML (1+4) 100°C MU 50

#### Mooney Scorch

MS (t<sub>5</sub>) 125°C min 6,2


#### ODR, ± 3°, 180°C

ML, Minimum dNm 8

MH, Maximum dNm 46

ts<sub>2</sub> min 0,6

tC<sub>90</sub> min 2,2



911 K 077

**Physikalische Eigenschaften**

**Pressen-Vulkanisation 5 min @ 180°C**

Härte		Shore A	57
Spannungswert 100 %		MPa	1,8
Zugfestigkeit		MPa	10,7
Reißdehnung		%	490
Weiterreißwiderstand	DIN ISO 34-1, A	N/mm	6,2

**Druckverformungsrest**

**Pressen-Vulkanisation 8 min @ 180°C**

22 h @ 70°C, 25 % Verf.	ASTM B	%	19
22 h @ 70°C, 25 % Verf.	VW	%	46
100 h @ 70°C, 25 % Verf.	VW	%	54

**Alterung in Luft, 7 d @ 100°C**

Härte		Shore A	65
Zugfestigkeit		MPa	9,7
Reißdehnung		%	240

Unsere anwendungstechnische Beratung und die Informationen in diesem Merkblatt beruhen auf Erfahrung und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis ohne jede Garantie. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeits- und Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus der Anwendung unserer Daten und Empfehlungen aus. Außerdem können wir keinerlei Verantwortung für Patentverletzungen übernehmen, die möglicherweise aus der Anwendung unserer Angaben resultieren.