



**BAUINDUSTRIE**

**Auskleidung, schwarz**

**Korrosionsschutzauskleidung**

55 Shore A, CR

Richtrezeptur von HOFFMANN MINERAL		M 461.0/2
Baypren 110		50,0
Baypren 214		50,0
Rhenofit OCD		1,5
Aflux 42		3,0
Novares C 90		5,0
Vulkanol FH		6,0
Corax N 330		25,0
SILLITIN N 82	)*	60,0
Faktogel Rheinau H	)**	10,0
Weichmacher 450		6,0
Stearinsäure		1,5
Pb <sub>3</sub> O <sub>4</sub> 80 %		20,0
Vulkacit 576		2,0
Rhenocure CA		2,0
Summe phr		242,0

)\* Nicht mehr verfügbar. Empfehlung: SILLITIN N 75

)\*\* Nicht mehr verfügbar. Empfehlung: Rhenopren EPS

**Mooney Viskosität**

ML (1+4) 120°C      DIN 53523, T3      MU      77

**Mooney Scorch**

ML (5 MU) 120°C      DIN 53523, T4      min      2,4

**Goettfert Elastograph, ± 0,2°, 180°C**

t<sub>10</sub>      DIN 53529, T3      min      0,7

t<sub>90</sub>      DIN 53529, T3      min      22,3



**Physikalische Eigenschaften**

**Pressen-Vulkanisation 24,5 min @ 180°C**

Dichte	DIN EN ISO 1183-1	g/cm <sup>3</sup>	1,53
Härte	DIN ISO 7619-1	Shore A	54
Spannungswert 100 %	DIN 53504, S2	MPa	1,5
Spannungswert 300 %	DIN 53504, S2	MPa	4,3
Zugfestigkeit	DIN 53504, S2	MPa	7,9
Reißdehnung	DIN 53504, S2	%	450
Rückprallelastizität	DIN 53512	%	30
Weiterreißwiderstand	DIN ISO 34-1, A	N/mm	7,0
Abrieb	DIN ISO 4649	mm <sup>3</sup>	445
Druckverformungsrest 24 h @ 100°C, 25 % Verformung	DIN ISO 815, B	%	35

Unsere anwendungstechnische Beratung und die Informationen in diesem Merkblatt beruhen auf Erfahrung und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis ohne jede Garantie. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeits- und Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus der Anwendung unserer Daten und Empfehlungen aus. Außerdem können wir keinerlei Verantwortung für Patentverletzungen übernehmen, die möglicherweise aus der Anwendung unserer Angaben resultieren.