



MASCHINENBAU UND GERÄTE

Walzenbelag, hell

20 Shore A, PNR, schwefelvernetzt

Richtrezeptur von Astrotech Advanced Elastomerproduct (Original: Nippon Zeon)	RRS 17
Norsorex 150 NA	250,0
Naphthenisches Öl	100,0
Kreide	100,0
SILLITIN Z 86	50,0
Titandioxid	10,0
Zinkoxid	5,0
Stearinsäure	1,0
TMTD	1,5
DTDM	1,5
Vulkacit I	1,5
Ethyl Tellurac	0,8
DOTG	1,0
ETU	0,5
Summe phr	522,8

ODR Monsanto		160°C	180°C
ts ₂	min	6,5	2,8
tc ₁₀₀	min	20	6,0

Unsere anwendungstechnische Beratung und die Informationen in diesem Merkblatt beruhen auf Erfahrung und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis ohne jede Garantie. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeits- und Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus der Anwendung unserer Daten und Empfehlungen aus. Außerdem können wir keinerlei Verantwortung für Patentverletzungen übernehmen, die möglicherweise aus der Anwendung unserer Angaben resultieren.