



AUTOMOBILINDUSTRIE
Schleifpolitur

		RR 011
Wasser, enthärtet	}	30,0
Verdicker		
Konservierungsmittel		
Emulgator		5,0
Paraffinöl		5,0
Exxsol D 80	(1)	20,0
SILLITIN V 85	(2)	40,0
Summe Gew.-%		100,0

- Mischen**
- Wasser vorlegen und Emulgator einrühren
 - Exxsol D 80 und Paraffinöl unter Rühren zugeben
 - SILLITIN V 85 einrühren
 - zuletzt Konservierungsmittel und Verdicker einrühren

- Hersteller**
- (1) ExxonMobil
 - (2) HOFFMANN MINERAL

Unsere anwendungstechnische Beratung und die Informationen in diesem Merkblatt beruhen auf Erfahrung und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis ohne jede Garantie. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeits- und Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus der Anwendung unserer Daten und Empfehlungen aus. Außerdem können wir keinerlei Verantwortung für Patentverletzungen übernehmen, die möglicherweise aus der Anwendung unserer Angaben resultieren.