

Richtrezeptur - Seite 1 von 1

**AUTOMOBILINDUSTRIE
Antibeschlagmittel AB 15, lösemittelfrei
gute Reinigungswirkung für Glasoberflächen**

Basis: Wacker		RR 012
Wacker L 053	(1)	4,0
Carbopol EZ 2	(2)	0,3
SILLITIN N 85	(3)	5,0
Wasser, enthärtet		90,5
Triethanolamin		0,2
Konservierungsmittel		nach Bedarf
Summe Gew.-%		100,0

- Mischvorschrift**
- Carbopol EZ 2 bei Raumtemperatur in Wasser dispergieren
 - nacheinander die restlichen Bestandteile einrühren

- Hersteller**
- (1) Wacker
 - (2) Lubrizol
 - (3) HOFFMANN MINERAL

Unsere anwendungstechnische Beratung und die Informationen in dieser Rezeptur beruhen auf Erfahrung und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis ohne jede Garantie. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeits- und Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus der Anwendung unserer Daten und Empfehlungen aus. Außerdem können wir keinerlei Verantwortung für Patentverletzungen übernehmen, die möglicherweise aus der Anwendung unserer Angaben resultieren.

VM-0/0619/06.2019