

Richtrezeptur - Seite 1 von 1

**INDUSTRIE- UND HAUSHALTSREINIGER
Schleifpaste**

		RR 013
Exxsol D 145/160	(1)	22,0
Licowax LP	(2)	5,0
Stearinsäure		2,0
Brij S721	(3)	0,5
Brij S2	(3)	0,5
Wasser, enthärtet		45,0
SILLITIN Z 86 PURISS	(4)	25,0
Konservierungsmittel		nach Bedarf
Summe Gew.-%		100,0

- Mischvorschrift**
- Exxsol D 145/160, Licowax LP, Stearinsäure, Brij S721 und Brij S2 auf 95 °C erwärmen, um das Wachs zu schmelzen
 - Wasser auf 95 °C erwärmen und einrühren
 - SILLITIN Z 86 PURISS mit einem Schnellrührer einrühren und abkühlen

- Hersteller**
- (1) ExxonMobil
 - (2) Clariant
 - (3) Croda
 - (4) HOFFMANN MINERAL

Unsere anwendungstechnische Beratung und die Informationen in dieser Rezeptur beruhen auf Erfahrung und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis ohne jede Garantie. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeits- und Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus der Anwendung unserer Daten und Empfehlungen aus. Außerdem können wir keinerlei Verantwortung für Patentverletzungen übernehmen, die möglicherweise aus der Anwendung unserer Angaben resultieren.

VM-6/0106/06.2019