



MASCHINENBAU und GERÄTE
Haushaltsgerät, Dichtung, hell

Waschmaschinendichtung für Textilreinigungsmaschine
Gute Beständigkeit gegen Perchlorethylen
60 Shore A, NBR, schwefelvernetzt

Richtrezeptur von Azienda Chimica Milanese Archive	RRS 52
Europrene N 3360	100
Zinkoxid	5
Flectol H)*	2
Stearinsäure	1,5
Ultrasil VN 3	20
AKTISIL PF 216	80
TMTM	1,5
CBS	1,5
TMTD	1,5
Hansa Dis T4	7
Schwefel	0,3
Summe phr	220,3

)* Nicht mehr verfügbar. Empfehlung: Vulkanox HS/LG

Mechanische Eigenschaften

Dichte	g/cm ³	1,47
Zugfestigkeit	MPa	11,0
Reißdehnung	%	500
Härte	Shore A	60
Volumenänderung in Perchlorethylen, 48 h @ 70 °C	%	2,5

Unsere anwendungstechnische Beratung und die Informationen in diesem Merkblatt beruhen auf Erfahrung und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis ohne jede Garantie. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeits- und Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus der Anwendung unserer Daten und Empfehlungen aus. Außerdem können wir keinerlei Verantwortung für Patentverletzungen übernehmen, die möglicherweise aus der Anwendung unserer Angaben resultieren.