



## SONSTIGE ANWENDUNGEN

### Formteil, schwarz

#### Schuhabsatz

85-90 Shore A, SBR, schwefelvernetzt

Richtrezeptur von Azienda Chimica Milanese Archive	SS 22/82 B
SBR 1502	70
Buna CIS 132-Schkopau	15
Europrene SOL B 1205	15
Zinkoxyd aktiv	3
Stearinsäure	1
Ultrasil VN 3	50
SILLITIN Z 86	20
Hansa Dis T4	12
Si 69	2
Vulkanox SP	1,5
Antilux 110	0,5
Carbomix 1608 )*	8
CBS	1,7
Rhenocure Thiuram MS	0,3
Schwefel	1,75
Summe phr	201,75

)\* Nicht mehr verfügbar. Empfehlung: SBR 4684

#### Mechanische Eigenschaften

Dichte	g/cm <sup>3</sup>	1,27
Zugfestigkeit	MPa	14,0
Reißdehnung	%	640
Härte	Shore A	85-90
Abrieb	mm <sup>3</sup>	80

Unsere anwendungstechnische Beratung und die Informationen in diesem Merkblatt beruhen auf Erfahrung und erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis ohne jede Garantie. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeits- und Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus der Anwendung unserer Daten und Empfehlungen aus. Außerdem können wir keinerlei Verantwortung für Patentverletzungen übernehmen, die möglicherweise aus der Anwendung unserer Angaben resultieren.